



«ИЖ-РЭСТ» Ижевский завод штампов и пресс-форм г. Ижевск

Краткие выводы:

Результат переработки Листа г/к Ст.20, S=7,0 мм с **EPS**-очисткой.

Стойкость штамповой оснастки (до текущего ремонта) при операции вырубки/пробивки педали тормоза для л/а пр-ва АВТОВАЗ после **EPS**-очистки.

- Расчетная стойкость штамповой оснастки по ГОСТ 22472-87
10 000 ударов;
- Статистическая стойкость за 2018 г. при дробеметной очистке
6 700 ударов;
- Стойкость при **EPS**-очистке (переработано опытно 16 т)
15 000 ударов